

Hempel's Teak Oil

Produktegenskaper

Beskrivning

Hempel's Teak Oil är en naturbaserad olja med god inträngningsförmåga. Bildar en väderresistent yta som motstår smuts och vatten vilket möjliggör enkel tvättning av träet. Innehåller antimögelmedel.

Rekommenderad användning

För användning på nytt och tidigare oljebehandlat trä, in- och utvändigt, ovan vattenlinjen.

Produktsäkerhet

Flampunkt 38°C [100°F]

VOC-innehåll

Lagstiftning	Värde
EU	616 g/L [5,14 lb/US gal]

Uträknat enligt specifik lagstiftning, se detaljer i Förklarande noteringar på Hempels webbsida Hempel.com eller på din lokala Hempel-webbsida.

Hantering

Hanteras varsamt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Följ alla lokala och nationella säkerhetsbestämmelser. Följ alltid Hempels säkerhetsdatablad för denna produkt tillsammans med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkod

67571

Standardnyans / kod

Transparent 00000

Volymtorrhalt

21 ± 2%

Specifik vikt

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Ytförbehandling

Renlighet

- Avlägsna olja, fett och andra föroreningar med lämpligt avfettningsmedel.

Nybyggnation:

- Nytt trä: Rengör med Hempel's Teak Cleaner. Ojämna ytor kan slipas.
- Avlägsna damm och löst material.
- Träets fuktinnehåll måste vara under 16%.

Underhåll och reparation

- Tidigare behandlat trä: Avlägsna damm och löst material.

Applicering

Förtunningsmedel

Ingen spädning

Rengörare

Hempel's Thinner 808 08081

Hempel's Teak Oil

Appliceringsmetod

Verktyg	Appliceringsparametrar
Pensel	Ej tillämplig.
Rulle	Ej tillämplig.

Använd inte någon thinner tillsammans med denna produkt.

Filmtjocklek

Spridningshastigheten kommer att bero på ytans grovhet, substratets porositet och appliceringsmetod.

Appliceringsförhållanden

- Applicera på en torr och ren yta med en temperatur på minst 3°C [5°F] över daggpunkten för att undvika kondensbildning.

Anmärkningar

- Rör om väl före användning.
- Applicera ett mättnadsskikt direkt på ytan. Låt oljan absorberas in i träet. Eventuellt produktöverskott bör avlägsnas med rena trasor för att undvika en blank film efter torkning samt förhindra att tättningsmedlet inte mjuknar. Applicera ett andra lager om träet inte mättats helt.

Torkning och övermålning

Produktkompatibilitet

- Föregående beläggning: Rekommenderad produkt är: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg
- Efterföljande beläggning: Inga.

Torkningstid

Yttemperatur		10°C	20°C
		[50°F]	[68°F]
Beröringstorr	timmar	16	8

Fastställd för torrfilmtjocklek NaN mikron [NaN mils] i standardförhållanden, se Hempels förklarande noteringar för mer information.

Anmärkningar på övermålning

- Normalt rekommenderas ett skikt.

Lagring

Lagringstid

Omgivningstemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 månader

Hållbarhet från och med tillverkningsdatum, om den förvaras i oöppnade originalförpackningar. Därefter måste produktkvaliteten kontrolleras på nytt. Förvaring vid förhöjda temperaturer kan minska hållbarheten. Kontakta Hempel om du behöver råd.

Lagringsförhållanden

- Produkten måste lagras i enlighet med lokal lagstiftning, vid 5°C [41°F], utan direkt solljus och skyddad från regn och snö.

Hempel's Teak Oil

Ytterligare dokument

Ytterligare information finns på Hempels webbsida <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> eller din lokala Hempel-webbsida:

- Kommentarer till produktdatabladet.
- Appliceringsmetoder.
- Mera information: Båtvårdsguiden och hempelyacht.se

Detta produktdatablad ("PDB") berör den levererade produkten ("Produkten") och uppdateras från tid till annan. Köparen/användaren ska därför utgå ifrån det PDB som medföljer det relevanta partiet av Produkten (och inte en tidigare version). Utöver PDB kan köparen/användaren tillhandahållas några eller samtliga av följande specifikationer, förklaringar och/eller riktlinjer som listas nedan eller finns tillgängliga på Hempels webbplats under "Produkter" på www.hempel.com ("Ytterligare Dokument"):

Nr.	Beskrivning av dokument	Plats/kommentarer
1.	Tekniska uppgifter	Rådgivning för specifika projekt ges på begäran
2.	Specifikation	Ges endast ut för specifika projekt
3.	PDB	Detta dokument
4.	Förklarande anmärkningar till PDB	Tillgängliga på www.hempel.com och innehåller relevant information om Produktens testparametrar.
5.	Appliceringsanvisningar	Om tillgängligt, se www.hempel.com
6.	Allmänna tekniska riktlinjer (t.ex. applicerings- och ytförbehandling)	Om tillgängligt, se www.hempel.com

Om informationen i PDB och ytterligare dokument inte överensstämmer ska informationens prioriteringsordning vara samma som ovan. I sådana fall ska du även kontakta din representant på Hempel för klargörande. Köparen/användaren måste dessutom följa det relevant säkerhetsdatablad ("SDB") som levereras med varje produkt, vilket även kan hämtas på www.hempel.com.

Hempel ansvarar inte för defekter när appliceringen av Produkten inte skett helt och hållet i överensstämmelse med rekommendationerna och kraven i relevant PDB och Ytterligare Dokument. Informationen och villkoren i denna ansvarsfriskrivning gäller för PDB, Ytterligare Dokument och övriga dokument som levereras av Hempel med avseende på Produkten. Leverans av Produkten och all teknisk hjälp omfattas dessutom av Hempels Allmänna försäljnings-, leverans- och tjänstevillkor, om inte annat har överenskommit skriftligen.